

M11 Soldadura MAG de acero inoxidable



Este rango cumple con los requerimientos M11 (de acuerdo con la ISO14175) de gases de protección con frecuencia indicados en numerosos procedimientos de soldadura (EPS).

M11 ArCH 3/1
La clasificación
Gases en orden descendiente (del mayor al menor componente)
Porcentaje gas en la mezcla excluyendo el gas base (normalmente Argón)
Ar: Argón C: Carbon Dioxide H: Hidrógeno

Botellas estándar

Producto	Código de pedido	Tamaño	Válvula	Presión	Contenido
M11 ArHeCH 30/3/1 66% Ar/30% He/3% CO2/1% H2	57538	X50S	MIE AP7 Type E	200B	13.67m ³



Especificaciones de botellas y bloques

Tamaño	Presión	Altura	Diámetro	Ancho	Largo	Peso en vacío	Peso total
X50S	200B	1675mm	230mm			70.18Kg	81.89Kg

Para información acerca seguridad en gases y mezclas, consulte www.airproducts.commsds

tell me more...

España
Carburos Metálicos S.A.
c/ Aragó, 300
08009 Barcelona
T: +34 902 13 02 02
F: +34 93 290 26 09
oferta@carburos.com
www.carburos.com